



TURBO LINER MPL85

Twee componenten aromatische Polyurea beschermende coating

TREKSTERKTE  1500 ± 200 psi	HARDHEID  85 ± 5 A	UITREKBAARHEID  225% ± 20%	DOORSCHEURSTERKTE  200 ± 40 pli
POT-LIFE  3-5 sec	UITHARDINGSTIJD (beloopbaar)  30-60 sec	UITHARDINGSTIJD (belastbaar)  12 uur	TEMPERATUUR-BESTENDIGHEID  -40°C - 145°C

TOEPASSINGEN

- Pick up laadbakken
- Bestelwagen laadruimten
- Carrosserie vloeren
- Laadkleppen- en dockshelters
- (Buiten)meubels
- Industriële vloeren
- Maritieme toepassingen
- Wandelgangen en balkons
- Secondaire Containment
- Industrie- en productie faciliteiten

SPECIFICATIES

Mengverhouding , Volume.....	1A : 1B
Pot life.....	3-5 seconden
Uithardingstijd (beloopbaar).....	30-60 seconden
Uithardingstijd (belastbaar).....	12 uur
Hercoatings tijd.....	0-12 uur
Viscositeit bij 66.5-71°C (150-160°F), Brookfield:	
- Deel A.....	120 ± 20 cps
- Deel B.....	200 ± 20 cps
Soortelijke massa mengsel.....	1,13 g/cm ³
Vlampunt.....	> 95 °C
Hardheid.....	85 ± 5 A
	(ASTM D-2240)
Treksterkte.....	1500 ± 200 psi
	(ASTM 412-C)
Uitrekbaarheid.....	225% ± 20%
	(ASTM 412-C)
Doorscheursterkte.....	200 ± 40 pli
	(ASTM 624-C)
Oplosmiddelgehalte	0%
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot 145°C

EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij
- Slijtvast
- Geen giftige gassen
- Reukloos
- Voldoet aan USDA Criteria
- 100% solide
- Naadloos
- Lage doordringbaarheid
- Flexibel bij lage temperaturen
- Gaat geen reacties aan
- Meeste soorten metaal behandelbaar zonder primers
- Toepasbaar met of zonder versterking bij overgangsnaden
- Anti-corrosie



NOORDEINDE 57J
2761 BR ZEVENHUIZEN
THE NETHERLANDS
KVK 243 28345

TEL. +31 (0) 79 593 12 34
FAX +31 (0) 79 593 60 46
VERKOOP@KUNSTSTOFCOATINGS.NL
WWW.KUNSTSTOFCOATINGS.NL

Alle verstrekte adviezen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom ter plaatse praktijkproeven te (laten) nemen. Op al onze leveranties zijn steeds van toepassing de algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.