



TURBO LINER MH752

Twee componenten aromatische hybride Polyurea/Polyurethaan beschermende coating

TREKSTERKTE  3700 ± 200 psi	HARDHEID  75 ± 5 D	UITREKBAARHEID  40% ± 20%	DOORSCHEURSTERKTE  450 ± 50 pli
POT-LIFE  2-4 sec	UITHARDINGSTIJD (beloopbaar)  1-4 uur	UITHARDINGSTIJD (belastbaar)  24 uur	TEMPERATUUR-BESTENDIGHEID  -28°C to 121°C

TOEPASSINGEN

- Decoraties / rekwisieten
- Speakerkasten
- Architectische vormen
- Drijvers / pontons
- Staal
- Hout (pallets en kratten)
- Voedselverwerkings industrie
- Meubels

SPECIFICATIES

Mengverhouding , Volume.....	1A : 1B
Pot life.....	2-4 seconden
Stofvrij.....	60-120 seconden
Uithardingstijd (beloopbaar).....	1-4 uur
Uithardingstijd (belastbaar).....	24 uur
Hercoatings tijd.....	0-12 uur
Viscositeit bij 66.5-71°C (150-160°F), Brookfield:	
- Deel A.....	90 ± 20 cps
- Deel B.....	160 ± 20 cps
Dichtheid (Deel A & B samen)	1,08 g/cm ³
Vlampunt.....	> 95 °C
Hardheid.....	75 ± 5 D (ASTM D-2240)
Treksterkte.....	3700 ± 200 psi (ASTM 412-C)
Uitrekbaarheid.....	40% ± 20% (ASTM 412-C)
Doorscheursterkte.....	450 ± 50 pli (ASTM 624-C)
Oplosmiddelgehalte	0%
Temperatuurbestendigheid	-28°C tot 121°C

EIGENSCHAPPEN

- Plastic 'huls-achtige' bescherm laag
- Weinig krimp
- 100% massief
- Oplosmiddelvrij
- Voldoet aan USDA Criteria
- 100% solide
- Snel drogend
- Uitstekende thermische stabiliteit
- Hoge productiviteit
- Zeer chemisch resistent
- Prima impact bij temperatuur verschillen.
- Goed te schuren
- Glad af te werken



NOORDEINDE 57J
2761 BR ZEVENHUIZEN
THE NETHERLANDS
KVK 243 28345

TEL. +31 (0) 79 593 12 34
FAX +31 (0) 79 593 60 46
VERKOOP@KUNSTSTOFCOATINGS.NL
WWW.KUNSTSTOFCOATINGS.NL

Alle verstrekte adviezen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom ter plaatse praktijkproeven te 'laten' nemen. Op al onze leveranties zijn steeds van toepassing de algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.